



## GOD MIX TOQUE DE REQUINTE Premium

GOD MIX Tinta acrílica premium toque de requinte é um produto de alta performance com cobertura total. Ótima durabilidade, rendimento e acabamento. Uso externo e interno. Tinta perfumada para uma pintura mais agradável.

Acabamento: Fosco aveludado.



### INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies de alvenaria externas ou internas, sempre com a preparação adequada da superfície.

### CORES

Disponível apenas na cor branca, podendo ser solicitado pigmentação acima de 04 latas

### PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

### INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de lã de pelo baixo, Pincel, Trincha e Airless.

**DEMÃOS:** 2 a 3 demãos.

**DILUIÇÃO:** Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO - 20% de água em todas as demãos.

AIRLESS - Diluir em até 30% de água.

**SECAGEM:** Ao toque 01 Hora/ Entre demãos 04 Horas/ Final 12 Horas.

### RENDIMENTO:

FOSCO - / Galão 3,6L: Até 32 m<sup>2</sup>/ Lata 18L: Até 160m<sup>2</sup>.

### ATRIBUTOS

Limpa fácil, Resistente, Durável, Suave perfume, Ótima Cobertura.

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

### EMBALAGENS

Galão 3,6L/ Lata 18L

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo, aditivos microbicidas.

### CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15079- Tipo 1

ABNT NBR 11702- Tipo 4.5.3/4.5.7/4.5.10

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar GOD MIX CHAPISCO FLEX. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar Água sanitária. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de GOD MIX CHAPISCO FLEX. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de GOD MIX Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar GOD MIX Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de GOD MIX CHAPISCO FLEX. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do GOD MIX CHAPISCO FLEX. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência aplicar GOD MIX fundo preparador de paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão GOD MIX CHAPISCO FLEX. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo- GOD MIX Massa Acrílica, no ambiente interno GOD MIX Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

## RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc.
- Insistimos na utilização do Fundo Cores Intensas base C, antes da aplicação da tinta Eucatex Acrílico Protege base C ou das cores intensas para garantir a cobertura.
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes ( tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Sem cheiro\* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**